



TECHNOLOGY OF TYPE AND THYCHROMAN α-AMINOCETONS CORROSION INGIBITORS ASSOCIATION

Rakhmatova Guzal Botirovna,

Associate Professor of the Institute of Economic Engineering

Article history:

Received: September 1st 2021

Accepted: October 1st 2021

Published: November 18th 2021

Abstract:

In this article, we will test the results of corrosion inhibitors synthesized on the basis of α-aminocetones from the tested and inhibited technology in the electrochemical laboratory at the Mubarak Gas Processing Plant.

Keywords: Corrosion, Inhibitor, A-Aminocetone, Steel, Sulfuric Acid, Hydrochloric Acid, Gas Wells, Gas Pipelines

Саноат миқёсида ингибиторларни қўллаш учун улар маълум бир талабларга жавоб бериши керак бўлади. Ингибиторларга қўйиладиган энг катта талаб бу уларнинг конструкцион материалларни коррозиядан самарали ҳимоялашига боғлиқ. Турли ҳолатлар учун охирги ўринда ингибиторларни танлашда уларни қўллашнинг технологик хусусиятларига аҳамият берилади. Бу ўринда ингибиторга бўлган талаб бир қанча шароитларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Жумладан, модда таркиби ва мұхитнинг физик-кимёвий хоссалари, шунингдек, технологик жараёнлар параметрлари. Бундан ташқари газни қазиб олиш, газ ва конденсатни тайёрлаш, қазиб олинган маҳсулотларни қайta ишлаш технологияси, қурилмаларнинг конструктив хусусиятлари ва бошқалар ҳисобга олинади.

Коррозия ингибиторларининг саноат шароитида қўлланилишида уларнинг ҳимоялаш даражаси самарадорлиги қўйидаги параметрлар орқали белгиланади. Жумладан, ингибиторларнинг металл механик (пластик) хоссасига таъсирини ўрганиш орқали синаш, ингибитор таъсирида металлнинг водородга тўйиниш даражаларини аниқлаш, тадқиқот олиб борилаётган қурилмаларнинг тури ва улардаги коррозия тезлигини аниқлаш, тадбиқ этилаётган коррозия ингибиторининг концентрацияси, технологик жараёнларга таъсири кўрсатувчи параметрларни аниқлаш орқали ингибиторлар тўғрисида асосли хulosалар чиқарилади. Шунингдек, саноатда ишлатиладиган ингибиторларнинг қовушқоқлиги, қотиш ҳарорати, алангаланиш ҳарорати, эрувчанлиги (диспергирланиши), эмульсияланишга бўлган мойиллиги каби параметрлари ҳам ўрганилади.

Худди шу ўринда биз томонимиздан синтез қилингинг АИТ типидаги ингибиторлар «Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайta ишлаш заводи» да синов тариқасида саноат миқёсида қўлланилди. Намуна сифатида танланган ингибиторларнинг металларни коррозиядан ҳимоялаш қобилияти синов-тажриба ишлари

агрессив мұхитларда оддий шароитларда амалга оширилди. Синтез қилинган АИТ-1, АИТ-2, АИТ-3 ва АИТ-4 номли ингибиторлар «Ўзбекнефтгаз» АЖ «Муборак газни қайta ишлаш заводи» нинг “Техник назорат бўлими” қошидаги электрокимёвий лабораторияда металл конструкцияси ва қурилмаларида коррозияга қарши ингибитор сифатида ишлаб чиқариш қўлланилди.

Тажриба саноат синовларини ўтказиш тартибида мувофиқ, коррозия ингибитори сифатида назорат (ингибиторсиз) коррозия тезлигини аниқлаш учун ҳар битта синов обьектида коррозиянинг намуна-гувоҳлари (КНГ) ўрнатилди ҳамда газ қазиб олиш қудуклари, газ қувурлари ва нефти йиғиш системасида коррозия ингибиторларининг синовларига доир тайёргарлик ишлари ўтказилди.

Холис коррозиянинг намуна гувоҳлари олингандан кейин тажриба саноат синовларининг тасдиқланган дастурларига мувофиқ ҳар битта синов обьектига ингибитор билан ишлов берилди ва синовдан ўтаётган коррозия ингибиторларининг ҳимоялаш эфектини аниқлаш учун назорат КНГлар ўрнатилди. Коррозион тадқиқотларнинг натижалари 1-жадвалда берилган.



**NGH (RH)39.0-051:2007 га мувофиқ
үтказилган
коррозион тадқиқотларнинг натижалари
1-жадвал**

Коррозия ингибиторлар номи	Химоялаш даражаси		
	Газ қудукл ари бўйича	Газ қувурл ари бўйича	NGH (RH)39.0 - 051:2007 талаблар ига мослиги
АИТ-1	97,3	97,6	Мос
АИТ-2	96,7	97,1	Мос
АИТ-3	96,9	97,2	Мос
АИТ-4	98,8	99,2	Мос

Раҳбар ҳужжат NGH (RH)39.0-051:2007 нинг 5.3-бандига мувофиқ, 500 мг/л дан юқори бўлмаган концентрацияда умумий коррозияга нисбатан пўлат намуналарида гравиметрик усул билан аниқланадиган ҳимоялаш эфекти 90% дан кам бўлмаслиги керак.

АИТ-1, АИТ-2 ва АИТ-3 ва АИТ-4 коррозия ингибиторларининг ҳимоялаш эфекти NGH (RH)39.0-051:2007 талабларига мос келади (1-жадвал). Сувли фаза ва сув-нефть эмульсиясида үтказилган тажриба саноат синов ишларининг натижалари 2-жадвалда берилган.

**Сувли фаза ва сув-нефть эмульсиясида NGH (RH)39.0-051:2007 га мувофиқ үтказилган коррозион текширишларнинг натижалари
2-жадвал**

Корро зия ингиб итори- нинг номи	Син ов- лар сер ия- си	Текшир илади- ган мұхитда ги ингибит ор концент рацация- си	Химоялаш даражаси, %		NGH (RH)39 .0- 051:20 07 талабл арига мослиг и
			Сув- нефт ь эмул ьсия- сида	Сув ли фаз ада	
АИТ-4	1	30±1	98,3	99,4	мос келади

Раҳбар ҳужжат NGH (RH)39.0-051:2007 нинг 5.4-бандига мувофиқ, коррозия ингибиторининг ҳимоялаш қобилияти сув-нефть эмульсияси учун 90% дан, сув-нефть мұхитининг сувли қисми (пастки қатлами) учун 80% дан кам бўлмаслиги керак (2-жадвал).


-АИТ-4 маркали коррозия ингибитори сув-нефть эмульсияси ва сувлифазалар мұхитида юқори ҳимоялаш даражасини намоён қиласи ва у NGH (RH)39.0-051:2007 талабларига мос келмади.

Үтказилган тадқиқот ишларида АИТ-1, АИТ-2, АИТ-3 ва АИТ-4 шифри остидаги ингибиторларни газ конденсатининг 0,5 % ли H_2SO_4 , H_2S , CO_2 ва аммиакли сув мұхитларида Ст.20 металлининг коррозиясига карши синовдан үтказилди Умумий ҳолда ушбу ишлаб чиқариш жараёнларида тадқиқ қилинган Ст.20 маркали пўлат намунасининг газ конденсатидаги коррозия тезлиги йилига 0,033 миллиметрни ташкил этган бўлса, АИТ типидаги ингибиторларнинг 0,0006% эритмаси кўшилгандан кейинги олинган тадқиқот натижалари маълумотларига кўра Ст.20 пўлат намунасининг коррозия тезлиги йилига 0,0026-0,0033 мм/йил эканлигини кўрсатди. Ингибиторларнинг ингибирилаш даражаси 91,61-93,80% ни ташкил этгани ва коррозион барқарорлик баллари бўйича 3-5 балл оралиғида эканлиги аниқланди.

Юқорида тажриба саноат синовларида кўлланилган ингибиторларнинг металларни коррозиядан ҳимоялаш самарадорлиги тажриба саноат синовлари тасдиқланган дастурлар асосида бажарилди

Юқоридаги олинган натижалар асосида шу нарсани айтиб ўтиш мүмкінки, ушбу янги типдаги ингибиторлар ишлаб чиқариш жараёнларида металл ва металлоконструкцион материаллардан ясалган үскуналарни турли хил коррозия чақирувчи микроорганизмлар (сульфат ва карбонат тикловчи бактериялар), кислотали агрессив мұхитлар (водород сульфид, карбонат ангидрид ва хлорид кислота)дан яхши ҳимоя қиласи ва ушбу типдаги ингибиторлардан ишлаб чиқариш жараёнларида фойдаланиш мүмкін эканлигидан далолат беради.

Тўпланган ва ўрганиб чиқилган маълумотларга таянган ҳолда АИТ типидаги коррозия ингибиторларини олишнинг қуйидаги принципиал технологик тизими ишлаб чиқилди ва янги типдаги коррозия ингибиторларини олишнинг принципиал технологик схемаси 1-расмда келтирилган.



1-расм. АИТ типидаги ингибиторларни олишнинг принципиал технологик схемаси

R-1 реактор, **E-1**-сув учун резервуар, **E-2** пиперидин (морфолин) учун резервуар, **E-3** бромацетил тиаинданнинг бензолдаги эритмаси учун резервуар, **V-1** эритувчини ҳайдаш қурулмаси, **F-1** фильтрловчи мослама, **Q-1** қуритиш учун мослама, **K-1** кристаллизатор, **H**-тайёр маҳсулот учун омборхона.

Ташқи иситиш тизими, совутгич ва якорли аралаштиргич билан жиҳозланган реактор R-1 га E-2 ва E-3 сифимли идишлардан керакли (эквивалент) микдорларда морфолин ёки пиперидин моддаларидан ва бромацетилтиаинданларнинг бензолдаги эритмасидан солинади. Реактор R-1 га солинган моддалар жадал аралаштириб турилган ҳолда 293-297 К ҳароратда 0,5-1 соат давомида қиздирилади. Шундан сўнг реактор R-1 га маълум микдор совук сув E-1 идишидан юборилади ва реактор рубашкасидаги иссиқ сув ёрдамида 293-297 К ҳарорат иситилади. Реактордаги моддалар аралашмаси яна 1 соат давомида аралаштирилади. Реактор R-1 дан эритувчини ҳайдаш учун N-1 насос орқали V-1 сифимли ҳайдаш қурилмасига юборилади, ундан асосий маҳсулот F-1 фильтрловчи қурилмага узатилади. Сўнgra маҳсулот Q-1 қурилмада қуритилади ва ундан K-1 кристаллизаторга юборилади. K-1 кристаллизаторда гексан билан қайта кристаллга туширилади. Шундан сўнг K-1 кристаллизатордан F-2 фильтрловчи мосламага юборилади ва фильтрланган маҳсулот маҳсус қадоқларда ёки идишларда тайёр маҳсулот сифатида Н-белгили омборхонага юборилади.

Фойдаланилган Адабиётлар Рўйхати

1. Rakhatova. G.B., Kurbanov. M. J., Xidirova Z.U., Studius of the anticorrosive properties of sulfur-containing bicyclic aminoketones. // Journal of Critical Reviews., vol 7., Isue 3., 2020, 63-68.
2. Raxmatova. G.B., Kurbanov. M. J., Turabayeva N.B., Tursunova G.K., Study of inspactive properties against corrosion of α-aminocetones and their products // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. №5-6, 2020. - P.54-59.
3. C.A.Loto., O.S.I.Fayomi., R.T.Loto., A.P.I.Popoola. Potentiodynamic Polarization and Gravimetric Evaluation of Corrosion of Copper in 2M H₂SO₄ and its inhibition with Ammonium Dichromate // Procedia Manufacturing Volume 35, 2019, Pages 413-418
4. Жуманиязова Д.М., Закиров Б.С., Жаббиев Р., Жуманиязов М.Ж. «Технология получения кислотоупорных антикоррозионных покрытий на основе госсполовой смолы». Universum: Технические науки: электронный научный журнал. 2019., с.47-51. № 11(68). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8272>
5. Лебедев П.В. Антикоррозионные и бактерицидные свойства новых ингибитирующих композиций серии «ИНКОРГАЗ» // Дисс... канд. хим. наук, Тамбов. 2013. –130 с.